

Beschrijving / Description

Spouwanker om in te metselen / Crochet mur à maçonner

L : 160 tot 350 mm
Diam : 4mm



Uittrekwaarden Résistance à la traction

Treksterkte Traction	Force (N)max
	<5mm way
40 mm vermetst in metselmortel À maçonner 40mm dans le mortier	2450N

Conform EN 845-1

Mortier/mortel conform EN998-2

Corrosieklasse Classe de corrosion

Materiaal Matériau	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, komt niet in contact met zouten. Mur creux extérieur avec cycles de gel-dégel, résistance à l'humidité, n'entre pas en contact avec les sels.
Galva 265gr/m2	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Mur creux extérieur avec cycles de gel-dégel, résistance à l'humidité, pas dans les zones côtières ou le long des routes sablées.