

Nagels Clous

Matières / Grondstoffen

MATIÈRES / GRONDSTOFFEN

Inox Aisi 430 / F17
Inox Aisi 304 / 18/10
Inox Aisi 316
Koper / Cuivre 99,9%

Types Tiges / Soorten Pen

TIGE LISSE
GLADDE PEN



TIGE CRANTÉE
GEKERFDE PEN



TIGE ANNELÉE
GERINGWALSTE PEN



TIGE TORSADÉE
GETORSTE PEN




L min / max = 18mm / 76mm


L min / max = 18mm / 76mm

Types Tête / Soorten Kop


1. TÊTE PLATE
PLATTE KOP




2. TÊTE FRAISÉE
GEFREESDE KOP




3. TÊTE BOMBÉE
BOLLE KOP




4. TÊTE BOMBÉE OVALE
OVALEN KOP




5. TÊTE HOMME
ZONDER KOP



7. TÊTE LARGE
GROTE KOP



6. TÊTE EXTRA LARGE
EXTRA GROTE KOP



TYPE	DIMENSIONS / AFMETINGEN	TOLERANCES / TOLERANTIES
1	$D = dx2$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
2	D en fonction de A (std 45°, 60°, 90°, 120°)	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
3	$H = D/3$ $D = dx2$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
4	$H = D/5$ $D = dx2,5$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
5	$D = dx1,4$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
6	$D = dx3,5$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$
7	$D = dx3$	$D \pm 0,5\text{mm}$ - $L \pm 0,5\text{mm}$ - $d \pm 0,02\text{mm}$

Conform(e) EN 14592:2012

Corrosieklasse Classe de corrosion

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 316	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Gebied met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Zone avec cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie
Inox Aisi 304 Cu	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Gebied met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Zone avec cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.

Conform(e) EN 845-1

Nombre d'années approximatif avant l'apparition de rouille rouge (oxydation de fer) ou de patine verte (cuivre)
Het geschatte aantal jaren voordat rode roest (ijzeroxidatie) of groene patina (koper) verschijnt

Bio	Inox F17	Inox 18/10	Inox 316	Cuivre	Zone - Environment
10	20	40	60	30	Campagne, atmosphère non-polluée, à plus de 40km des côtes. Platte land, zones zonder luchtvervuiling, op 40km van de kust.
5	10	25	30	20	Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5km des côtes. Stedelijke omgeving, lichte luchtverontreiniging, op meer dan 5km van de kust.
Aléatoire willekeurig	Aléatoire Willekeurig	15	20	10	Zone côtière, pluviosité élevée, taux d'humidité élevé. Kustregio, hoge neerslag, hoge luchtvochtigheid.
Aléatoire Willekeu- ring	Aléatoire Willekeurig	2	10	5	Atmosphère polluée (zones industrielles, portuaires, piscines) et pleine mer. Gebied met hoge luchtverontreiniging (industriezones, havens, zwembaden) en aan de kustlijn.

CONNECTON

Krommebeekstraat 49, B-8930 Menen • Tel : +32 (0)56 53 11 25 • Fax : +32 (0)56 53 11 26
www.connecton.be • info@connecton.be