



Beschrijving

Dubbellaags versterkt EPDM membraan, 1,8mm dik, gewapend met glasvezel vlechtwerk en voorzien van acryl kleeflaag, UV en ozon bestendig, ontworpen als wind- en waterdichte afscherming voor gevels of dakgoten, rond ramen en onder dorpels, etc...

Description

Membrane EPDM de 1,8mm renforcée avec une double épaisseur de tresse en fibre de verre et une bande acrylique pour faciliter la pose. Elle est résistante aux UVS, au vent et est imperméable. Elle peut être utilisée pour l'étanchéité en façade, pour les gouttières, mais aussi le contour des fenêtres, sous les seuils, etc ...

Technische specificaties Spécifications techniques

Conform EN 13956:2013-06 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Kunststof en rubber banen voor waterafdichting voor daken - Définitions en eigenschappen

Conforme au EN 13956:2013-06 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques

Afmetingen Dimensions

VERPAKKING (BOX) EMBALLAGE	LG. (mm)	ROLLS PER PALLET ROULEAUX PAR PALETTE	CODE
2x10 M	100mm	300	AMEL18100C2X10M
2x10 M	150mm	200	AMEL18150C2X10M
10 M	200mm	160	AMEL18200C10M
10 M	300mm	100	AMEL18300C10M
10 M	400mm	80	AMEL18400C10M
10 M	450mm	70	AMEL18450C10M
10 M	600mm	50	AMEL18600C10M
10 M	970mm	24	AMEL181000C10M

Technical data sheet

Watertightness	10 kPa method B	waterproof
Strength of joints - Longitudinal overlap - cross overlap	N/50 mm N/50/mm	≥ 203 ≥ 198
Shear strenght of joints : - Longitudinal overlap - cross overlap	N/50 mm N/50/mm	≥ 237 ≥ 263
Mechanical properties at stretching (Max force) - Longitudinal overlap - cross overlap	N/50 mm N/50/mm	≥ 700 ≥ 600
Stretching - Longitudinal overlap - cross overlap	% %	≥ 3 ≥ 2
Impact resistance	mm method A	≥ 200
Restance to static loading	kg method B	≥ 20
Tear strength - Longitudinal overlap - cross overlap	N N	≥ 185 ≥ 144
Strength of dimensions - Longitudinal overlap - cross overlap	$\Delta l(\%)$ $\Delta l(\%)$	$\leq 0,07$ $\leq 0,10$
Flexibility at low temperatures	°C	≤ -30
Resistance to UV Radiation	1000 h 160MJ/m2	pass
Resistance to hail	m/s	≥ 19
Resistance to vapor penetration - The density of water vapor stream - Diffusion resistance of water vapor - Diffusion resistance factor - Sd value	g(kg/m2s)) (m2 s Pa)/kg μ Sd(m)	$4,44 \times 10^8$ $5,06 \times 10^{-11}$ 98396,9 98,397

Aan te brengen op gereinigde, droge, stof en vetvrije ondergrond. Minimum gebruiksthemperatuur 10°C. Bij zuigende ondergronden steeds eerst een primer toepassen. Boorden, naden en hoeken extra verlijmen met Connectkit EPDM lijm.

À appliquer sur une surface propre, sèche, exempte de poussière et de graisse. Température minimale d'utilisation 10°C. Sur les supports absorbants, appliquer d'abord un primaire. Coller les bords, les joints et les coins avec de la colle EPDM Connectkit.

Complementaire producten:

- Connectprim primer
- Connectkit lijm
- Binnen- en buitenhoeken

Produits complémentaires :

- Primaire Connectprim
- Colle Connectkit
- Coins intérieurs et extérieurs

